

TEMP-COAT®101 – ISTRUZIONI RAPIDE per applicatore

Equipaggiamento per l'applicazione:

Portata da 8 a 12 l/min. a 3000 psi (206 bar)
Rapporto minimo di 28:1 (**raccomandato 33:1**)
Esempio: GRACO Mark V

Filtri:

eliminare **tutti** i filtri del equipaggiamento

Ugelli:

0.017 applicazioni verticali
0.021 applicazioni orizzontali

Acqua:

0,3 litri di acqua in 3 forature tra il prodotto e le pareti del contenitore, in posizioni diverse. (0,60 litri nelle applicazioni orizzontali)

Attenzione a non raschiare le pareti del contenitore, provocando sporcizia.

Aspettare alcuni minuti prima di mescolare. (preparando i contenitori successivi da usare)

Miscelatore:

Ad una rotazione massima di 800 RPM

Pala mescolatrice:

Usare la pala indicata, o una similare, o si romperanno le particelle ceramiche e il prodotto perderà le sue proprietà.

Il processo di miscelazione **non deve eccedere i 2 minuti**.

Temperatura ambiente:

Non applicare con temperatura ambiente inferiore a 0°C.

Proteggere i contenitori del prodotto dal congelamento (0°C). Il prodotto perderebbe, completamente, le sue caratteristiche.

Temperatura della superficie da verniciare:

Non applicare a più di 177°C

Non applicare a meno di 6°C

Contenitori del prodotto:

Ogni secchio contiene 19,4 litri di prodotto (5 galloni)

Altre informazioni: vedi "Manuale di Applicazione"